

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Antypoślizgowy do betonu i mikrocementu

- Jednoskładnikowy
- Chroni i dekoruje
- Szybkoschnący
- Odporny na ścieranie

Kolor: Bezbarwny

Efekt: Satyna, Mat

Pojemność: 800 ml

LAKIER Antypoślizgowy do betonu i mikrocementu to zaawansowany, jednoskładnikowy produkt stworzony na bazie wodnej żywicy akrylowo-poliuretanowej wolnej od izocyjanianów, który chroni i dekoruje powierzchnie betonowe. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do betonu i tworzy trwałą powłokę odporną na ścieranie. Zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami, nie żółknie i jest odporny na promieniowanie UV. Produkt jest przeznaczony do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, idealnie nadaje się do zabezpieczania powierzchni podłóg i schodów. Może być stosowany na różnych powierzchniach, takich jak beton, kamień, mikrocement, posadzki żywiczne oraz mineralne, a także powierzchniach z żywicy epoksydowej i poliuretanowej oraz cementu o wysokiej i niskiej porowatości. Dzięki właściwościom antypoślizgowym ryzyko poślizgnięcia się jest znacznie zredukowane, co jest szczególnie istotne w miejscach o wysokim natężeniu ruchu oraz w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, kuchnie, schody czy korytarze.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być wysezonowana, odtłuszczona, czysta i sucha; należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy, naloty i wykwity.
- › Beton zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy zszorstkować, aby zapewnić odpowiednią przyczepności powłoki.
- › W celu zmniejszenia chłonności, podłoże zagruntować preparatem gruntującym GRUNT.
- › Aby uzyskać odpowiednią przyczepności lakieru, przed nałożeniem kolejnej warstwy, wyschniętą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć pierwszą warstwę lakieru za pomocą wałka dedykowanego do lakierów, rozprowadzając dokładnie aż do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nałożyć analogicznie drugą warstwę lakieru do uzyskania oczekiwanego efektu.
- › Podłoża szczególnie narażone na ścieranie należy pokryć trzema warstwami lakieru.

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Antypoślizgowy do betonu i mikrocementu

› Czas schnięcia powłoki wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- › Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 12 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 2 do 3 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
 - › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
 - › Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
 - › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 - › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.
- Deklaracja Środowiskowa Produktu Typu III (EPD) ITB numer 587/2024 oparta na normie PN-EN 15804 i zweryfikowana zgodnie z ISO 14025

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.